MARTENS
EEN HART VAN HOUT

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

23-11-2026

MASSIEF BEUKEN WERKBLAD GESTOOMD A/B GEVINGERLAST 27 MM 3000 X 640 MM

Ref: WBMBEUG2701



Massief beuken werkblad van 27 mm dik, gestoomd en uitgevoerd in A/B-kwaliteit met korte gevingerlaste lamellen. Het onbehandelde blad is geschikt voor interieurtoepassingen zoals keukenbladen, tafelbladen en maatwerkmeubilair.

LENGTE	BREEDTE
300 cm	**640 mm**

DIKTE
27mm

Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de **artikelpagina op onze site** of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	WBMBEUG2701
Lengte	300 cm
Breedte	640 mm
Dikte	27 mm
Houtsoort	Beuk
Type	Rechthoek

Omschrijving

Massief beuken werkblad voor interieurmaatwerk

Dit massief beuken werkblad is een sterke en strak ogende basis voor interieurtoepassingen zoals werkbladen, tafelbladen, bureaubladen en meubelpanelen op maat. Het blad heeft een rechthoekige vorm, rechte lange zijkanten en een afmeting van 3000 x 640 mm met een dikte van 27 mm.

De uitvoering in gestoomd beuk geeft het hout een warmere, rozige tint. Beuk staat bekend als een harde en sterke loofhoutsoort met een fijne nerf en een gelijkmatige structuur, waardoor het zich goed leent voor zichtwerk in het interieur.

Gelamelleerde opbouw met korte gevingerlaste lamellen

Het werkblad is gelamelleerd en opgebouwd uit korte gevingerlaste lamellen. Die opbouw zorgt voor een herkenbaar massief houten uitzicht met een levendige, maar toch rustige verdeling over het oppervlak.

Belangrijke kenmerken: - Houtsoort: beuk - Kwaliteit: A/B - Lamellen: korte lamellen, gevingerlast - Lamellenbreedte: 40 mm - Vorm: rechthoekig - Lange zijkanten: rechte kanten

Onbehandeld beukenhout klaar voor afwerking

Het blad is onbehandeld en af fabriek geschuurd met korrel 100-120. Voor een mooi egaal eindresultaat is nageschuurd werk aangewezen vóór de eindafwerking.

Behandel het blad langs alle kanten op dezelfde manier met olie of lak. Beperk de tijd tussen het openen van de verpakking en de behandeling zoveel mogelijk. Voor een natuurlijk effect kan Rubio Monocoat Oil Plus 2C Naturel gebruikt worden.

Technische eigenschappen voor binnentoepassingen

De verlijming heeft klasse D3 en is watervast voor interieurtoepassingen. Het werkblad heeft emissieklasse E1 en een houtvochtigheid af fabriek van 10%, met een tolerantie van +/- 2%.

Massief hout reageert op schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Uitzetten, krimpen of kromtrekken kunnen door correcte opslag, acclimatisatie en afwerking sterk beperkt worden, maar niet volledig uitgesloten.

Opslag, acclimatiseren en montagevoorbereiding

Sla de panelen horizontaal op droge klossen van ongeveer 10 cm hoogte op, zodat de luchtvochtigheid aan alle zijden gelijk kan inwerken. Laat het tafelblad vóór montage 48 uur horizontaal acclimatiseren in de ruimte en laat de verpakking daarbij dicht.

Open de verpakking pas op het moment van behandeling. Na verwerking blijft het blad best opnieuw verpakt tot aan de plaatsing. Monteer het tafelblad pas op het onderstel wanneer de behandeling volledig afgerond is.