



Het ABC in dekfineer kwaliteiten van Russisch berkentriplex:

Dekfineer kwaliteit A

Een "A-kwaliteit" is in theorie volledig foutloos. De natuur kan geen 'foutloos' hout maken. Toch zijn er fabrieken die incidenteel een A-kwaliteit produceren. Dit fineer wordt op de lichttafel onderzocht op fouten en als het het predikaat A heeft gekregen dan wordt het zeker niet verwerkt in een triplex-plaat.

Dekfineer kwaliteit B voor blank werk

Ongevoegd, geschuurd fineer waarin geen proppen zijn toegestaan. Enkele kleine (open) pitkwastjes kunnen voorkomen. Natuurlijke verkleuringen zijn in beperkte mate toegestaan.

Enkele minimale splitjes zijn eveneens toegestaan. B-fineer is in principe geschikt voor zogenaamd blank werk. Heeft u uitzonderlijke eisen ten aanzien van de toepassing dan dient u dit vooraf kenbaar te maken.

Dekfineer kwaliteit BB voor schilder- en fineerwerk

Overwegend ongevoegd en geschuurd fineer, waarin reparaties door middel van proppen (ook patch of plug genoemd) zijn toegestaan. Een beperkt aantal kwastjes is toegestaan, alsmede het voorkomen van enkele splitjes en kopscheurtjes. BB-fineer is geschikt voor schilder- en fineerwerk en kan goed worden beplakt met HPL.

Dekfineer kwaliteit CP ideaal om te beplakken

Proppen en andere vormen van reparaties, alsmede grotere vaste kwasten zijn onbeperkt toegestaan. Natuurlijke verkleuringen, waaronder bruin kernhout, vormen geen reden tot afkeur. Splitjes en andere "cosmetische foutjes" zijn toegestaan. In grote lijnen kan worden gesteld dat CP-fineer nagenoeg gesloten en geschuurd moet zijn en als zodanig is het zeer geschikt voor beplakking met HPL.

Dekfineer kwaliteit C als verpakkingsmateriaal

Naast alle bovengenoemde gebreken kan in het algemeen worden gesteld dat in deze fineerkwaliteit grotere gebreken zijn toegestaan en mogen ze tevens in grotere aantallen voorkomen. Het kan voorkomen dat C-kwaliteit in ongeschuurde uitvoering wordt geleverd. In principe is C-kwaliteit geschikt voor toepassing in emballages en eenvoudig constructiewerk.