

Duroply®



Omschrijving

Multiplex opgebouwd uit geselecteerde en machinaal gevoegde hoogwaardige hardhout fineren.

Gebruik

Duroply is inzetbaar voor diverse structurele toepassingen zoals gebouwen, vloeren, daken, deuren. In binnenomgeving: schrijnwerk, meubels, lamineren en fineren.

Verlijming	EN 314 2 / 3
Formaldehyde-emissie	EN 717-2 / E1
Gewicht	600 kg/m ³
Toleranties	Lengte, breedte, dikte, haaksheid volgens EN315
Afmetingen	2440x1220 / 2500x1220
Brandklasse	D s2, d0
Toepassing	EN 636-3S (1)
Certificering	FSC / CARB phase 2 / EPA TSCA Title VI
Kwaliteit	B/BB - BB/CC
Herkomst	Azië

	3.6	5	5.5	8	9	10	12	15	18	22	25
Lagen	3/5	3/5	3/5	5	5/7	7	7	9/11	9	11/13	13
1250x2500								60			
1525x1525							45				
2150x1220									50		
2440x1220	250		164/165		100		75	60	50	41	36
2500x1220	250	180	68/164	112/113	100	90	75	40/60	50	40/41	36
3050x1530									30		

(1) Indien verwerkt volgens de voorschriften